

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 08-123066

(43)Date of publication of application : 17.05.1996

(51)Int.Cl.

G03G 7/00

D21H 19/38

D21H 19/56

D21H 19/60

(21)Application number : 06-265417

(71)Applicant : FUJI XEROX CO LTD
NEW QJI PAPER CO LTD

(22)Date of filing : 28.10.1994

(72)Inventor : SAKURAI KUNIO
MATSUDA TSUKASA
INOUE KYOKO
WATANABE HARUMI
KATO MASARU

(54) ELECTROPHOTOGRAPHIC TRANSFER PAPER AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide an electrophotographic transfer paper and the producing method, which is improved in graininess in halftone part, fine gross ununiformity or density ununiformity and mottle in solid image part from the halftone part and suitable for an indirect dry type electrophotographic digital full color copying machine or a printer.

CONSTITUTION: The electrophotographic transfer paper is formed by providing a coating layer, which consists essentially of a pigment and an adhesive and contains 2-10g/m² solid portion, at least on one surface of a base paper having formation indication of ≥ 20 , the coating layer has a void part and a nonvoid part, the circle equivalent average diameter of the void part and the nonvoid part observed from the surface of the coating layer is 1.5-10 μ m and the ratio of the void part exceeding 20 μ m in circle equivalent average diameter is $\leq 2\%$.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.02.2001

[Date of sending the examiner's decision of
rejection]

[Kind of final disposal of application other than
the examiner's decision of rejection or
application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3601613

[Date of registration] 01.10.2004

[Number of appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-123066

(43) 公開日 平成8年(1996) 5月17日

(51) Int.Cl. ⁵	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 3 G 7/00	1 0 1 J			
D 2 1 H 19/38				
19/56				
		D 2 1 H 1/ 22	B	
		1/ 28	A	
		審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 12 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号 特願平6-265417

(22) 出願日 平成6年(1994)10月28日

(71) 出願人 000005496

富士ゼロックス株式会社

東京都港区赤坂三丁目3番5号

(71) 出願人 000122298

新王子製紙株式会社

東京都中央区銀座4丁目7番5号

(72) 発明者 櫻井 邦夫

神奈川県海老名市本郷2274番地 富士ゼロ

ックス株式会社内

(72) 発明者 松田 司

神奈川県海老名市本郷2274番地 富士ゼロ

ックス株式会社内

(74) 代理人 弁護士 内田 明 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電子写真用転写用紙及びその製造方法

(57) 【要約】

【目的】 中間部部の性状性、中間部部からベタ画像部の微細なグロスむらや濃度むら、モトの傷れ、間接乾式電子写真方式のデジタルフルカラー複写機やプリンターに適合した電子写真用転写用紙、及び、その製造方法を提供しようとするものである。

【構成】 地合指撥が20以上の基紙の少なくとも片面に、顔料と接着剤を主成分とする固形分量2～10g/m²の塗工層を塗り、この塗工層が空隙部及び非空隙部を有し、塗工層表面から観察される空隙部及び非空隙部の内相平均直径が1.5～10μmで、かつ、内相平均直径が20μmを超える空隙部の割合が2%以下であることを特徴とする電子写真用転写用紙である。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 地合指標が 20 以上の基紙の少なくとも片面に、顔料と接着剤を主成分とする固形分量 $2 \sim 10 \text{ g/m}^2$ の塗工層を設け、この塗工層が空隙部及び非空隙部を有し、塗工層表面から観察される空隙部及び非空隙部の円相当平均直径が $1.5 \sim 10 \mu\text{m}$ で、かつ、円相当直径が $20 \mu\text{m}$ を越える空隙部の割合が 2% 以下であることを特徴とする電子写真用転写用紙。

【請求項 2】 前記基紙の JISP8118 による見かけ密度が 0.8 g/m^2 以上であることを特徴とする請求項 1 記載の電子写真用転写用紙。

【請求項 3】 JISP8127 による転写用紙の製品水分が、3、5～6% であることを特徴とする請求項 1 又は 2 記載の電子写真用転写用紙。

【請求項 4】 JISK6911 による転写用紙の表面電気抵抗率が、 $1 \times 10^9 \sim 5 \times 10^{11} \Omega$ であることを特徴とする請求項 1～3 のいずれか 1 項に記載の電子写真用転写用紙。

【請求項 5】 地合指標が 20 以上の基紙に、顔料と接着剤を主成分とする塗液を、固形分量で片面当たり $2 \sim 10 \text{ g/m}^2$ の範囲で塗成、乾燥して塗工層を設け、塗工層表面から観察される空隙部及び非空隙部の円相当平均直径が $1.5 \sim 10 \mu\text{m}$ で、かつ、円相当直径が $20 \mu\text{m}$ を越える空隙部の割合が 2% 以下になるように平滑化処理を行うことを特徴とする電子写真用転写用紙の製造方法。

【請求項 6】 地合指標が 20 以上の基紙に、顔料と接着剤を主成分とする塗液を、固形分量で片面当たり $2 \sim 10 \text{ g/m}^2$ の範囲で塗成、乾燥して塗工層を設け、塗工層表面から観察される空隙部及び非空隙部の円相当平均直径が $1.5 \sim 10 \mu\text{m}$ で、かつ、円相当直径が $20 \mu\text{m}$ を越える空隙部の割合が 2% 以下で、JISP8142 による塗工層の 75 度鏡面光沢度が $1 \sim 15\%$ となるように平滑化処理することを特徴とする電子写真用転写用紙の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、間接乾式電子写真方式のフルカラー又はモノクローム複写機、並びにプリンターに用いる時に、特に、中間調部で粒状性に優れ、中間調部からベタ画像で微細なグロスむらや濃度むらのなく、中間調部からベタ画像でモトルのない高画質な画像が得られる転写用紙及びその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来、電子写真方式の複写機やプリンターのカラー化、デジタル化に伴い電子写真方式の高画質化が概ね進められてきた。特に、電子写真方式のフルカラー複写機及びプリンターにおいては、高画質画像を得るために、画像の入出力のデジタル化が進み、画像入力方法、入力した画像の処理方法、現像法、転写法、定着法

等が大きく改善された。また、現像剤や感光体の画像形成材料もデジタル高解像、高発色カラー記録に対応して改善されてきた。

【0003】 しかし、電子写真方式のモノクローム複写機、プリンターに使用されてきた従来の電子写真用転写用紙は、上記の改善された電子写真方式のフルカラー複写機、プリンターに使用すると、写真画像等に多く存在する中間調部で粒状性（画像のざらつき感）が強く、中間調部からベタ画像部で微細なグロスむらや濃度むらが目立ち、中間調部からベタ画像部でモトル（粒状の濃度むら）が発生するという欠点があった。

【0004】 従来、塗工紙タイプの転写用紙において、間接乾式電子写真方式記録の画質及び画像欠陥を改善するために、平滑な塗工紙で適意度を一定値以下に抑えたり、非造膜性樹脂を加えることにより、プリスター等の画像欠陥の発生を抑制する方法が提案された（特開昭 62-198876 号公報、特開平 3-294600 号公報参照）。また、高湿時の表面電気抵抗値を一定値以上とすることにより、高湿時の転写不良を改善したり（特開昭 62-198877 号公報参照）、特殊エマルジョン系接着剤を用いることにより、高湿時の転写不良を改善すること（特開平 3-242654 号公報参照）が提案された。さらに、特定の炭酸カルシウムを顔料として用い、 3.5 g/m^2 以下という微細塗工により、一定以上の平滑化することにより、高画質と光沢性を持たせること（特開平 4-291351 号公報参照）が提案された。

【0005】 しかしながら、上記公報には、いずれも中間調部の粒状性を改善することについて何も触れられておらず、これらの塗工紙では、転写されたトナー像が熱定着ロールで押し広げられたり、極微量塗工の場合にも、同様にトナー像が熱定着ロールで押し広げられて、露出した繊維により画像を乱し、粒状性を悪化させていた。

【0006】 また、非塗工紙タイプにおいても、高画質化を達成するために、転写用紙の平滑性を向上させたり（特開平 3-161760 号公報参照）、調剤、塗法安定性等を向上させるために、表裏のバルブの C S F（カナダ標準凍水度）を低くしたり（特開平 3-180599 号公報参照）、高湿転写性を向上させるために、ある種のポリエステル粒子を含有させること（特開平 3-186855 号公報参照）が提案された。しかし、いずれも紙表面の繊維による影響を受け、中間調部の粒状性や、中間調部からベタ画像部での、微細なグロスむらや濃度むらに対して十分な効果なかった。

【0007】 中間調部からベタ画像部のモトル（粒状の濃度むら）の画像欠陥は、中間調部からベタ画像部を多く含む複写画像等を、前記の改善された電子写真方式のフルカラー複写機やプリンターを用いて、従来の電子写真用転写用紙に転写する機会が多くなるなかで、本発明

3

者等が新たに見出した問題点である。この問題点は、従来指摘された、高露時の転写抜け(特開昭62-198877号公報参照)、高露時の転写抜け、低露時の濃度低下、及び、トナーの飛び散りによる画像欠陥(特開平5-53363号公報参照)、粗転写層による転写不良(特開平4-291351号公報参照)のいずれとも異なる。このモトルの問題点を指摘した例は、今までになく、その改善手段が提案された例もない。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の電子写真用転写用紙の欠点を解消し、間接乾式電子写真方式のデジタルフルカラー複写機やプリンターで記録する場合においても、中間調部の粒状性に優れ、中間調部からベタ画像部で微細なグロスむらや濃度むらがなく、中間調部からベタ画像部でモトのない高画質な画像を得ることができ、その電子写真用転写用紙、及び、その製造方法を提供しようとするものである。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明は、次の構成を採用することにより、上記の課題の解決に成功したものであり、具体的な構成は以下のとおりである。

(1) 地合指標が20以上の基紙の少なくとも片面に、顔料と接着剤を主成分とする固形分量 $2 \sim 10 \text{ g/m}^2$ の塗工層を設け、この塗工層が空隙部及び非空隙部を有し、塗工層表面から観察される空隙部及び非空隙部の円相当平均直径が $1.5 \sim 10 \mu\text{m}$ で、かつ、円相当直径が $20 \mu\text{m}$ を超える空隙部の割合が2%以下であることを特徴とする電子写真用転写用紙。

【0010】(2) 前記基紙のJIS P 8118による見かけ密度が 0.8 g/m^2 以上であることを特徴とする上記(1)記載の電子写真用転写用紙。

【0011】(3) JIS P 8127による転写用紙の製品水分が、3.5~6%であることを特徴とする上記(1)又は(2)記載の電子写真用転写用紙。

【0012】(4) JIS K 6911による転写用紙の表面電気抵抗率が、 $1 \times 10^9 \sim 5 \times 10^{11} \Omega$ であることを特徴とする上記(1)~(3)のいずれか1つに記載の電子写真用転写用紙。

【0013】(5) 地合指標が20以上の基紙に、顔料と接着剤を主成分とする塗液を、固形分量で片面当たり $2 \sim 10 \text{ g/m}^2$ の範囲で塗布、乾燥して塗工層を設け、塗工層表面から観察される空隙部及び非空隙部の円相当平均直径が $1.5 \sim 10 \mu\text{m}$ で、かつ、円相当直径が $20 \mu\text{m}$ を超える空隙部の割合が2%以下になるように平滑化処理を行うことを特徴とする電子写真用転写用紙の製造方法。

【0014】(6) 地合指標が20以上の基紙に、顔料と接着剤を主成分とする塗液を、固形分量で片面当たり $2 \sim 10 \text{ g/m}^2$ の範囲で塗布、乾燥して塗工層を設け、塗工層表面から観察される空隙部及び非空隙部の円

4

相当平均直径が $1.5 \sim 10 \mu\text{m}$ で、かつ、円相当直径が $20 \mu\text{m}$ を超える空隙部の割合が2%以下で、JIS P 8142による塗工層の75度鏡面光沢度が1~15%となるように平滑化処理することを特徴とする電子写真用転写用紙の製造方法。

【0015】

【作用】本発明者等は、前記の課題を解決するために、デジタル方式フルカラー及び/又はモノクローム間接乾式電子写真用記録方式における中間調部の粒状性、中間調部からベタ画像部の微細なグロスむらや濃度むら、さらには、中間調部からベタ画像部のモトの発生原因について鋭意検討した結果、非塗工紙では、用紙表面の繊維により不規則で粗大な空隙が形成されたり、露出した繊維により転写時や定着時に基本画像構造である万線像や網点像が途切れたり、繊維に沿って抜けが発生したりして、万線像や網点像を不規則にし、特に中間調部の粒状性(画像のざらつき感)を悪化させていることを見出した。

【0016】また、上記の用紙表面層に不規則に存在する露出した繊維上に転写されたトナーと、繊維間の凹部に転写されたトナーとは、定着時の加熱の効果が違ってくる。即ち、繊維上のトナーは、十分に加熱されて溶融されるので、グロスが高くなるが、凹部のトナーは、定着時の定着ロールが十分に接触できず、加熱が不十分になり、グロスが低くなる。また、定着時に溶融したトナーが繊維間の凹部に流れ込むため、紙表面層でのトナーの不均一な分布が発生する。このため、定着後に、特に中間調部からベタ画像部において、微細なグロスのむらや濃度むらが生ずることを見出した。

【0017】さらに、市販の印刷用塗工紙や電子写真用塗工紙では、転写時に形成された万線トナー像や網点トナー像が、溶融定着時に塗工層中にほとんど浸透せず、塗工層表面を水平方向に拡がり、隣接する万線や網点と部分的に接合して、中間調部でノイズとなり、粒状性を悪化させていることを突き止めた。

【0018】従来の印刷用塗工紙や電子写真用塗工紙は、表面及び断面を顕微鏡で観察すると、塗工層表面及び内部の平均空隙部直径が $0.1 \mu\text{m}$ のオーダーか、或いはそれ以下であった。即ち、塗工層表面及び内部の平均空隙部直径が微細であるため、定着時の溶融トナーが塗工層内に浸透できず、塗工層表面を水平方向に拡がり、粒状性を悪化させていた。

【0019】また、JIS K 6911による電気抵抗率が $5 \times 10^{11} \Omega$ を上回る転写用紙は、トナーの転写時に低湿環境下において、感光体から紙が剥離される際にトナーが飛び散り、万線や網点の乱れが発生し、粒状性が悪化することが確認された。他方、 $1 \times 10^9 \Omega$ を下回る転写用紙は、高湿環境下においてトナーの転写が十分でなく、やはり万線や網点の乱れ、粒状性や濃度むらの悪化につながることを確認された。

【0020】さらに、非塗工紙、塗工紙に因らず、非塗工紙の地合指標、又は、塗工紙の基紙の地合指標が2.0を下回ると、地合が弱くなり、即ち、紙の局所的な坪量変動が大きくなるために、坪量の高い部分にブロック（繊維の絡みの現）ができ、ブロックのある部分とない部分では比誘電率に差が生ずる。ブロック部は、繊維等実質部分が多いために比誘電率が高く、非ブロック部は、空気層が多いために比誘電率が低くなり、この比誘電率の違いからブロック部と非ブロック部での部分的な転写電界強度に差が生じ、トナーの転写率が変わるため、中間調部からベタ画像部において、モトル（粒状の濃度むら）が生ずることを見出した。

【0021】そしてまた、基紙のみかけ密度が、 0.8 g/cm^3 を下回ると、ブロック部と非ブロック部の分布差（地合）が大きくなりやすく、また、大きなブロック部が少なくても、繊維間空隙が大きく、基紙内部に空気層が多くなるため、比誘電率が不均一となり、部分的な転写電界強度に差が生じ、トナーの転写率が変化するため、中間調部からベタ画像部において、モトルが生ずることを確認した。

【0022】転写用紙の製品水分は、6%を超えると、塗工層又は基紙に部分的な水分むらが生じやすくなり、水分の高い部分は比誘電率が高く、水分の低い部分は比誘電率が低いため、地合が変動する場合と同様に比誘電率の変動や表面抵抗率又は体積抵抗率の変化の影響により部分的な転写電界の差を生じ、トナーの転写率が変化するため、中間調部からベタ画像部においてモトルが生ずることを確認した。

【0023】そこで、本発明者等は、上記の画像不良を改善するために鋭意検討した結果、本発明では、万線や網点の途切れに関しては、紙表面にある繊維同士で形成される粗大な空隙を防ぎ、さらに、定着像の拡がりを抑えるために、定着時の溶融トナーが塗工層内に適度に浸透しうる大きな空隙を塗工層表面に極力均一に存在させ、さらに、紙の不均一な比誘電率分布に関しては、基紙の地合を良くし、見かけ密度を高くし、製品水分を低く抑えることにより、極力均一になるようにした。その結果、上記の方法により従来知られている転写用紙で発生していた中間調部の粒状性の悪化や、中間調部からベタ画像部の微細なグロスむらや濃度むら、さらには、中間調部からベタ画像部のモトルが、本発明では、驚くべきことに、格段に改善された。

【0024】塗工層に設ける空隙は、溶融したトナーが適度に浸透することが必要であり、浸透しすぎも良くない。このため、塗工層表面から見た空隙部（円相当直径が $1 \mu\text{m}$ 以下の空隙は非空隙部とみなす）及び非空隙部の円相当平均直径が、 $1.5 \sim 4.0 \mu\text{m}$ 、好ましくは $2 \sim 3.8 \mu\text{m}$ の範囲において、優れた画質を提供できると見出した。また、円相当直径が $2.0 \mu\text{m}$ を超える空隙部の割合が2%以下にすることにより、より均一な空隙構

造を形成することができ、粒状性の悪化、微細なグロスむらや濃度むらの発生を防止できるとを見出した。このように、塗工層を繊維間土の凹凸を塞ぐように形成するには、片面当たり固形分量 $2 \sim 10 \text{ g/cm}^2$ の塗工層を形成する必要がある。

【0025】また、本発明の転写用紙の地合指標は、2.0以上、好ましくは2.5以上とすることにより、中間調部からベタ画像部のモトルの発生を防止できるとを見出した。さらに、本発明の転写用紙の表面電気抵抗率は $1 \times 10^9 \sim 5 \times 10^{11} \Omega$ の範囲に調整することにより、より優れた画質が得られることを見出した。さらにまた、基紙のみかけ密度を 0.8 g/cm^3 以上で、好ましくは 1.1 g/cm^3 以下とすることにより、また、製品水分を6%以下、好ましくは3.5～5.5%の範囲にすることにより、中間調部からベタ画像部のモトルの発生を防止できるとを見出し、本発明を完成するに至った。

【0026】本発明における塗工層の空隙部及び非空隙部の測定には、表面構造をリアルに観察できるように、電界放射型走査電子顕微鏡（FE-SEM）を用いた。また、表面構造をより立体的に観察できるように、試料に 45° の角直で電子線を照射できるように固定し、1.000倍に拡大して電子顕微鏡像を観察し、撮影した。そして、塗工層の空隙部及び非空隙部をデジタイザによりトレースし、イメージアナライザで画像処理を行い、塗工層の空隙部及び非空隙部の円相当直径として求めた。さらに、この測定の際に防止するために、任意の塗工層表面について5.0回繰り返し、合計0.5mm²当たりの塗工層の空隙部及び非空隙部の円相当直径の平均値を求めた。

【0027】本発明における「地合指標」は、M/K Systems, Inc. (MKS社)製の3Dシートアナライザ（M/K950）を用い、そのアナライザの絞りを直径1.5mmとして測定した。測定手順は、3Dアナライザの回転ドラム上にサンプルを取り付け、ドラム軸上に取り付けられた光源と、ドラムの外側に光源と対応して取り付けられたフォトディテクターによって、サンプルにおける局所的な坪量差を光強度として測定した。このときの測定対象範囲は、フォトディテクターの光源に取り付けられた絞りの径で設定した。次いで、その光量差（偏差）を増幅し、A/D変換して64の坪量階級に分級し、1回のスキャンで1.0万個のデータを取り、そのデータ分のヒストグラム度数を得た。そして、そのヒストグラムの最高度数（ピーク値）を1.0以上の度数を持つ階級の数で割り、それを $1/100$ にした値が地合指標として算出した。この地合指標は、その値が大きいほど、地合が良いことを示す。

【0028】以下、本発明をさらに詳細に説明する。本発明の電子写真用転写用紙の基紙に使用するパルプは、特に限定されるものではないが、例えば、LBKP（広

葉樹脂クラフトパルプ)、NBKP(針葉樹脂クラフトパルプ)、LBSPP(広葉樹脂硫酸パルプ)、NBS P(針葉樹脂硫酸パルプ)等のケミカルパルプを使用することができる。ただし、NBKP、NBS P等の針葉樹脂パルプを使用するときには、繊維が長いため、フロックを生じやすく、地合を悪化させやすいため、LBS Pを全パルプ中、80%以上配合することが好ましい。また、複写後にカール制御のために、用紙のこわさは大きいことが望ましい。

【0029】また、綿パルプ等の非木材パルプ、古紙パルプ、GP(グラッドパルプ)、TMP(サーモメカニカルパルプ)等の高収率パルプも地合の悪化程度を考慮し、かつ、塗工後の白色度が低くなりすぎない程度に、色再現性を考慮して混合あるいは、単独を使用することができる。塗工後の白色度を高くするために、基紙に前記のパルプを選択して使用するが、パルプの漂白工程を強化したパルプを利用したり、パルプスラリー中に蛍光染料を混合して使用してもよい。

【0030】本発明に係る基紙には、密度を上げて表面平滑性を制御し、塗工適正を良くするため、並びに、塗工後の不透明度、白さの調整等のため、填料を使用することが好ましい。ここで使用できる填料としては、重質炭酸カルシウム、軽質炭酸カルシウム、チョーク等の炭酸カルシウムや、カオリン、焼成シレー、パイオロフェライト、セリサイト、タルク等のケイ酸類や、二酸化チタン等の無機填料、及び、尿素樹脂、スチレン等の有機填料を挙げることができるが、これらに限定されるものではない。

【0031】填料の配合量は、特に限定されるものではないが、5~30重量%、好ましくは7~25重量%の範囲が適している。5重量%を下回ると、カレンダー等による高密度処理がかりにくくなり、填料による光の屈折が低下して不透明度が低下したり、さらには、紙のこしが強くなりすぎて走行性を低下させるという弊害がある。また、30重量%を越えると、紙のこしが強くなりすぎて走行性を低下させる。

【0032】本発明の基紙に使用する内添サイズ剤は、ロジン系サイズ剤、合成サイズ剤、石油樹脂系サイズ剤、中性サイズ剤等のサイズ剤を挙げることができ、硫酸バンド、カチオン化線粉等、適当なサイズ剤と繊維との定着剤を組み合わせても使用できる。電子写真方式の複写機やプリンター等の複写後の用紙保存性の観点から、中性サイズ剤、特に、アルケニル無水コハク酸系サイズ剤が好ましい。

【0033】また、表面電気抵抗率を調整するために、基材に塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム、硫酸ナトリウム、硫酸亜鉛、二酸化チタン、酸化銅、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム等の無機物や、アルキルリン酸エステル塩、アルキル硫酸エステル塩、スルホン酸ナトリウム塩、第4級アンモニウム塩な

どの有機系材料又は高分子化した材料を単独又は混合して使用することができる。

【0034】空層部を有する塗工層を形成する方法は、例えば、有機、無機的一次粒子又はその凝集体や乾燥時に発泡する顔料をバインダーで塗工する方法や、塗工の乾燥中や乾燥後に塗工表面に親和な突起物などで微少な凹部を造る方法などがあるが、これらに限定されない。この他に、紙力増強剤、染料、pH調整剤等を添加しても構わない。

【0035】基紙の抄紙法は、特に限定されるものではないが、地合を良くするために、例えば、スクリーンや過流式スクリーン等を抄紙機のヘッドボックスの直前に設置して、基紙原料の流動方向が逆流されるようにしたり、分散剤、地合制御添加剤、リテンション及び濾水助剤等を用いて原質のフロック化を管理する方法を採用することができる。

【0036】本発明の電子写真用印刷紙の塗工工程に用いる顔料としては、通常の一般塗工紙に用いる各種の顔料、例えば、重質炭酸カルシウム、軽質炭酸カルシウム、二酸化チタン、水酸化アルミニウム、サチンホワイト、タルク、硫酸カルシウム、硫酸バリウム、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、非晶質シリカ、コロイダルシリカ、ホワイトカーボン、カオリン、焼成カオリン、テラメットカオリン、アルミノヒ酸塩、セリサイト、ベントナイト、スメクタイト等の鉱物質顔料やポリスチレン樹脂微粒子、尿素ホルマリン樹脂微粒子、微小中空粒子やその他の有機系顔料等を単独又は複数組み合わせ使用することができる。平板状の結晶形状又は平板状の結晶が積層された形状を有する顔料は、全塗料顔料中、70重量%以下、好ましくは50重量%以下にするのがよい。

【0037】本発明の塗工層に使用する接着剤は、基材や顔料等の添加物との接着力が強く、ブロッキング性が少ない水溶性接着剤、エマルジョン、ラテックス等を単独、又は、混合して使用することができる。例えば、ポリビニルアルコール、変性ポリビニルアルコール、澱粉類、ゼラチン、カゼイン、メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、アクリル酸アミド-アクリル酸エステル共重合体、アクリル酸アミド-アクリル酸-メタクリル酸三元共重合体、スチレン-アクリル樹脂、イソブチレン-無水マレイン酸樹脂、カルボキシメチルセルロース等の水溶性樹脂や、アクリル系エマルジョン、酢酸ビニル系エマルジョン、塩化ビニルデンエマルジョン、ポリエステル系エマルジョン、スチレン-ブタジエンラテックス、アクリルニリル-ブタジエンラテックス等が使用されるが、これらに限定されるものではない。

【0038】塗料中の顔料100重量部に対して、接着剤の配合割合は、5~230重量部、好ましくは7~200重量部の範囲が適している。接着剤の配合割合が5

重畳部を下回ると、塗膜強度が弱くなるため好ましくない。また、230重畳部を越えると、塗工層の空隙が接合部で埋まり、中間調部の状態性を悪化するの好ましくない。

【0039】なお、その他、塗料には、色調を調整するための染料や有色顔料を添加したり、視感的白さを向上させるため、蛍光染料を添加することもできる。また、表面電気抵抗値の調整剤として、さらに使用する公知の材料を使用することができ、さらに、塗料の調整を容易にするために、分散剤、消泡剤、可塑剤、pH調整剤、流動変性剤、固化促進剤、耐水化剤、サイズ剤等の各種助剤を添加することもできる。

【0040】本発明の塗工量は、片面当たりの固形分濃度で $2\text{ g}/\text{m}^2$ 以上、好ましくは $3.5\text{ g}/\text{m}^2$ 以上、 $10\text{ g}/\text{m}^2$ 以下の範囲で塗工する必要がある。塗工量が $2\text{ g}/\text{m}^2$ を下回ると、塗工量が少なすぎて用紙表面全域の繊維を塗工することができず、乾写用紙の表面に繊維同士の凹凸が残り、中間調部の状態性や中間調部からベタ画像部のグロスむらや濃度むらの改善効果を得ることができない。

【0041】塗工方法としては、例えば、ブレード塗工、エアナイフ塗工、ロール塗工、バー塗工、リバースロール塗工、グラビア塗工、コーテン塗工等のオフマシンコーターや、ゲートロール塗工、サイズプレス塗工等の塗被装置を設けたオンマシンコーターのいずれも使用することができる。

【0042】塗工後の平滑化処理は、塗被、乾燥後の転写層が王研式平滑度（以下、単に平滑度という）で20～300秒となるように、マシンカレンダー、スーパーカレンダー等により行うことができる。好ましくは、30～200秒に仕上げるのが望ましい。平滑度が20秒に満たない低平滑のもの、さらに転写を行うことができず、300秒を超える高平滑表面にすると、塗工表面上に形成された空隙を潰すことで、両質改善の効果が発揮できなくなり、かつ、高湿時にブロッキングを発生しやすくなる。

【0043】本発明の転写用紙の坪量は、特に限定されるものではないが、 $64\sim110\text{ g}/\text{m}^2$ の範囲が好ましい。坪量が $110\text{ g}/\text{m}^2$ を上回ると、定着時に熱伝導性が悪化するため、トナーを均一に十分に溶融させることができず、溶融むらが発生して高画像密度領域のグロスむらや濃度むら、定着不良を引き起こしたり、紙のこしが強くなりすぎて、走行不良を来す原因となる。また、 $64\text{ g}/\text{m}^2$ 未満では、定着時にトナーが溶融しすぎたため、塗工層破壊を工夫してもトナーの浸透むらを完全に回避することはできず、状態性を悪化させることがあり、両質改善効果が相当に低くなる。

【0044】また、転写用紙の梱包を開封した直後の製品水分は、中間調部からベタ画像部のモトルの発生を抑えるだけでなく、波打ちやコピー後のカールの発生を抑

えるために、適正水分を6%以下、好ましくは3.5～5.5%になるように、抄紙機及び/又はコーターのドライヤー、カレンダー工程等で調整する。また、保管時に吸湿層が発生しないように、ポリエチレンラミネート紙等の防湿包装紙やポリプロピレン等で包装することが望ましい。

【0045】

【実施例】以下、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれにより限定されるものではない。

【実施例1】酸素系等で多段階漂白して高白化したLBKPを塗水度470mLCSFまで叩解したバルブを原料とし、軽質炭酸カルシウム（英多摩工業製P121）を10重畳%となるように添加し、内添サイズ剤としてアルケニル無水コハク酸（王子ナショナル社製フアイブラン81）を対バルブ当たり、0.08重畳%配合し、カチオン化繊粉（王子ナショナル社製Caiol5）を対バルブ当たり、0.5重畳%配合した。この紙料に少量の蛍光染料を配合して、坪量70 $\text{ g}/\text{m}^2$ で、

かつ、地合指標が25になるように、長網多筒式抄紙機で抄紙し、抄紙後水分を5重畳%となるように乾燥条件を調整した。また、サイズプレス工程で酸化澱粉を $0.9\text{ g}/\text{m}^2$ 、NaClを $0.1\text{ g}/\text{m}^2$ 塗工した。さらに、プレス及びマシンカレンダーを強化して、平滑性及び密度を高くして見かけ密度を $0.80\text{ g}/\text{cm}^3$ の基紙を得た。

【0046】次いで、水100重畳部にピロリン酸ナトリウム0.5重畳部を加え、平均粒径 $2.8\text{ }\mu\text{m}$ の軽質炭酸カルシウム（丸尾カルシウム社製）80重畳部（固形分：以下同様）とカオリンクレー（E. M. C. 社製ワトラグロス9）20重畳部を混合し、コース分散機を用いて水分散して顔料スラリーを調整した。この顔料スラリーにスチレンブタジエンラテックス（SBR）（日本合成ゴム社製SR6062）10.5重畳部と、ポリビニルアルコール（PVA）（クラレ社製パール117）4.5重畳部、第4級アンモニウム塩2重畳部を加え、水を配合し、攪拌し、混合して20%濃度の塗料を調製した。この塗料を、乾燥後の塗工料が固形分として基紙のF（フェルト）面に $3.6\text{ g}/\text{m}^2$ 、W（ワイヤー）面に $3.6\text{ g}/\text{m}^2$ となるように、メイヤーバーコーターで塗工した後、スーパーカレンダー処理を行

い、F面の塗工面の王研式平滑度を100秒とし、開封後の製品水分が4%となるように調節して、第1表の特性を有する実施例1の電子写真用転写用紙を得た。

【0047】耐試験には、富士ゼロックス社製の乾式間接電子写真方式のデジタルカラー複写機Aカラー635を用い、イエロ、マゼンタ、シアン、レッド、グリーン、ブルー、及び、イエロ、マゼンタ、シアンの混色ブラックについて、各画像面倍率10、20、30、40、50、60、70、80、90、100%の2cm

11

×2.0mのバッチを、上記の転写用紙に転写、定着し、中間調部の粒状性としては、各色の画像面積率2.0、3.0、4.0%のバッチを目視で評価した。また、中間調部からベタ画像部の微細なグロスむら、濃度むら及びモトルは、各色の画像面積率5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、1.00%のバッチを目視で評価した。

【0048】デジタルカラー複写機における画質評価及び総合評価の尺度は次のとおりである。

中間調部の粒状性

◎：問題とならない

○：僅かにざらつき感があるが許容できる

△：ざらつき感が少しある

×：ざらつき感が目立つ

中間調部からベタ画像部の微細なグロスむらや濃度むら

◎：問題とならない

○：僅かに微細なむらがあるが許容できる

△：微細なむらが少しある

×：微細なむらが目立つ

中間調部からベタ画像部のモトル

◎：問題とならない

○：僅かにモトルがあるが許容できる

△：モトルが少しある

×：モトルが目立つ

【0049】実施例1の転写用紙は、第1表から明かなように、特に、粒状性、微細なグロス/濃度むら、モトルに優れた電子写真用転写用紙を得ることができた。

【0050】【実施例2】実施例1の塗工量のみを変化させてF（フェルト）面にのみ3.0g/m²で塗工し、第1表に示す特性を有する実施例2の電子写真用転写用紙を得た。そして、実施例1と同様の方法で画質を評価し、その結果も第1表に示した。実施例2は、実施例1よりも粒状性、微細なグロス/濃度むらの点で若干劣るが、実用上満足できる電子写真用転写用紙を得ることができた。

【0051】【実施例3】実施例1の塗工量のみを変化させてF（フェルト）面にのみ2.0g/m²で塗工し、第1表に示す特性を有する実施例3の電子写真用転写用紙を得た。そして、実施例1と同様の方法で画質を評価し、その結果も第1表に示した。実施例3は、実施例1よりも粒状性、微細なグロス/濃度むらの点で若干劣るが、実用上満足できる電子写真用転写用紙を得ることができた。

【0052】【実施例4】実施例1の塗工量のみを変化させてF（フェルト）面にのみ4.0g/m²で塗工し、さらに、転写用紙の梱包を開封した後の製品水分が6%になるように、赤外線乾燥機で調節して、第1表に示す特性を有する実施例4の電子写真用転写用紙を得た。そして、実施例1と同様の方法で画質を評価し、その結果も第1表に示した。実施例4は、実施例1よりもモトルの点で若干劣るが、実用上満足できる電子写真用

12

転写用紙を得ることができた。

【0053】【実施例5】実施例1と同じ紙料を用い、坪量は80g/m²、地合指標を2.0になるように調整し、さらに、サイズプレス工程におけるNaCl量を0.02g/m²に減少させ、マシンカレンダーを実施例1より若干強くかけて、みかけ密度を0.83g/m³とし、その他の抄紙条件は実施例1と同様にして基紙を得た。塗料は、実施例1の塗料中、顔料を炭酸マグネシウム（平均粒径6μm）100重量部に変更した以外は、実施例1と同様にして塗料を調整した。この塗料を乾燥後の塗工量が固形分として基紙のF（フェルト）面に5g/m²となるようにメジャーバーコーターで塗工した後、スーパーカレンダー処理を行わず、開封後の製品水分が4%になるように赤外線乾燥機で調節し、第1表に示す特性を有する実施例5の電子写真用転写用紙を得た。そして、実施例1と同様の方法で画質を評価し、その結果も第1表に示した。実施例5は、実施例1よりもモトルの点で若干劣るが、実用上満足できる電子写真用転写用紙を得ることができた。

【0054】【実施例6】実施例1と同じ紙料を用い、坪量は80g/m²、地合指標を3.0になるように調整し、さらに、サイズプレス工程におけるNaCl量を0.02g/m²に減少させ、マシンカレンダーを実施例5と同じ強さにかけて、みかけ密度を0.83g/m³とし、その他の抄紙条件は実施例1と同様にして基紙を得た。塗料は、実施例5の塗料を用いて、塗工量だけを基紙のF（フェルト）面に3.6g/m²に変え、その他の塗工、仕上り条件を実施例5と同様にして、第1表に示す特性を有する実施例6の電子写真用転写用紙を得た。そして、実施例1と同様の方法で画質を評価し、その結果も第1表に示した。実施例6は、実施例5よりもモトルの点で優れ、粒状性/グロス/濃度むらの点で若干劣るが、実用上満足できる電子写真用転写用紙を得ることができた。

【0055】【実施例7】実施例1と同じ紙料を用い、坪量を85g/m²、地合指標を2.8になるように調整し、マシンカレンダーを強くかけて、みかけ密度を0.95g/m³とし、その他の抄紙条件は実施例1と同様にして基紙を得た。塗料は、実施例1の塗料中、顔料を軟質炭酸カルシウム（白石工業社製PC）90重量部とカオリンクレイ10重量部に変更し、さらに、バインダーとしてSBRとPVAの代わりに酸化でんぷん（王子コンスターチ軟質、エースA）を150重量部使用し、かつ、NaClの添加量を0.08g/m²に変えた以外は、実施例1と同様にして塗料を調整した。この塗料を乾燥後の塗工量が固形分として基紙のF（フェルト）面に3.6g/m²となるようにメジャーバーコーターで塗工した後、スーパーカレンダー処理を行い、F（フェルト）面の塗工面のW研式平滑度を15.0秒とし、開封後の製品水分が5.5%になるように赤外線乾燥機で

13

調剤し、第1表に示す特性を有する実施例7の電子写真用転写用紙を得た。そして、実施例1と同様の方法で画質を評価し、その結果も第1表に示した。実施例7は、特に、粒状性、微細なグロス/濃度むら、モトルに優れた電子写真用転写用紙を得ることができた。

【0056】〔実施例8〕実施例1と同じ基紙を用い、実施例1と同じ塗料を同量塗工した後、スーパーカレンダー処理を行い、F（フェルト）面の塗工面の王研式平滑度を3.0秒とし、開封後の製品水分が6%になるように赤外線乾燥機で調節し、第1表に示す特性を有する実施例8の電子写真用転写用紙を得た。そして、実施例1と同様の方法で画質を評価し、その結果も第1表に示した。実施例8は、実施例7より粒状性、モトルの点で若干劣るが、実用上満足できる電子写真用転写用紙を得ることができた。

【0057】〔実施例9〕実施例1と同じ紙料を用い、坪量を90g/m²、地合繊維を2.0になるように調整し、マシンカレンダーを実施例1と同じ強さでかけて、みかけ密度を0.80g/m³とし、その他の抄紙条件は実施例1と同様にして基紙を得た。塗料は、実施例1の塗料中、顔料を炭酸カルシウム（平均粒径8μm）1.00重量部に変更し、その他の条件は実施例1と同様に塗料を調整した。この塗料を乾燥後の塗工量が円形分として基紙のF（フェルト）面に1.0g/m²となるようにゲートローラーで塗工した後、スーパーカレンダー処理をごくゆるくかけ、F面の塗工面の王研式平滑度を4.0秒とし、開封後の製品水分が5%になるように赤外線乾燥機で調節し、第1表に示す特性を有する実施例9の電子写真用転写用紙を得た。そして、実施例1と同様の方法で画質を評価し、その結果も第1表に示した。実施例9は、実施例1よりも粒状性、微細なグロス/濃度むら、モトルのいずれも若干劣るが、実用上満足できる電子写真用転写用紙を得ることができた。

【0058】〔実施例10〕実施例1と同じ紙料を用い、NaClの塗工量を0.15g/m²とした基紙に、実施例1と同様に塗工調整して第1表に示す特性を有する実施例10の電子写真用転写用紙を得た。そして、実施例1と同様の方法で画質を評価し、その結果も第1表に示した。実施例10は、実施例1よりも粒状性、微細なグロス/濃度むら、モトルのいずれも若干劣るが、実用上満足できる電子写真用転写用紙を得ることができた。

【0059】〔実施例11〕実施例1と同じ紙料を用い、NaClの塗工量を0.01g/m²とした基紙に、実施例1と同様に塗工調整して第1表に示す特性を有する実施例11の電子写真用転写用紙を得た。そして、実施例1と同様の方法で画質を評価し、その結果も第1表に示した。実施例11は、実施例1よりも粒状性、微細なグロス/濃度むら、モトルのいずれも若干劣るが、実用上満足できる電子写真用転写用紙を得ること

14

ができた。

【0060】〔比較例1〕実施例1の塗工量だけをF（フェルト）面に1.5g/m²、W（ワイヤー）面に1.5g/m²に変えて、その他の条件は実施例1と同様にして第2表に示す特性を有する比較例1の電子写真用転写用紙を得た。そして、実施例1と同様の方法で画質を評価し、その結果も第1表に示した。比較例1の転写用紙は、実施例1よりも粒状性、微細なグロス/濃度むらの点で極めて劣り、実用に供することができないものであった。

【0061】〔比較例2〕開封後の製品水分を6.5%にした以外は、実施例4と同様に、第2表に示す特性を有する比較例2の電子写真用転写用紙を得た。そして、実施例1と同様の方法で画質を評価し、その結果も第2表に示した。比較例2の転写用紙は、粒状性、微細なグロス/濃度むらの点で若干劣り、特にモトルの点で極めて劣り、実用に供することができないものであった。

【0062】〔比較例3〕実施例1と同様の紙料を用いて、地合指標が1.9となるように調整した基紙を用いた以外は、実施例1と同様の塗工を行い、第2表に示す特性を有する比較例3の電子写真用転写用紙を得た。そして、実施例1と同様の方法で画質を評価し、その結果も第2表に示した。比較例3の転写用紙は、粒状性、微細なグロス/濃度むらの点で若干劣るが、モトルが極めて劣り、実用に供することができないものであった。

【0063】〔比較例4〕実施例1と同様の紙料を用いて、地合指標が1.5となるように調整し、さらに、みかけ密度を若干低下させた以外は、実施例1と同様の塗工を行い、第2表に示す特性を有する比較例4の電子写真用転写用紙を得た。そして、実施例1と同様の方法で画質を評価し、その結果も第2表に示した。比較例4の転写用紙は、粒状性、モトルが劣り、実用に供することができないものであった。

【0064】〔比較例5〕実施例7に対し、乾燥後の塗工量が円形分として基紙のF（フェルト）面のみに4g/m²となるように塗工した後、スーパーカレンダー処理を強く行い、開封後の製品水分を5%になるように赤外線乾燥機で調節した以外は、実施例7と同様にして第2表に示す特性を有する比較例5の電子写真用転写用紙を得た。そして、実施例1と同様の方法で画質を評価し、その結果も第2表に示した。比較例5の転写用紙は、粒状性の悪さが目立ち、実用に供することができないものであった。

【0065】〔比較例6〕実施例7の塗料中、顔料を炭酸マグネシウム（平均粒径9μm）1.00重量部に変えて、乾燥後の塗工量が円形分として基紙のF面のみに1.5g/m²となるように塗工した後、スーパーカレンダー処理を行わず、F（フェルト）面の塗工面の王研式平

15

荷度を30秒とし、開封後の製品水分を5%になるように赤外線乾燥機で調節した以外は、実施例7と同様に第2表に示す特性を有する比較例6の電子写真転写用紙を得た。そして、実施例1と同様の方法で画質を評価し、その結果も第2表に示した。比較例6の転写用紙は、積状性の悪さが目立ち、微細なグロス/濃度むらも劣るため、実用に供することができないものであった。

【0066】〔比較例7〕実施例1に対し、NaClの塗工量を0.20g/m²に変更した以外は、実施例1と同様に第2表に示す特性を有する比較例7の電子写真転写用紙を得た。そして、実施例1と同様の方法で画質を評価し、その結果も第2表に示した。比較例7*

16

*の転写用紙は、粒状性、微細なグロス/濃度むら、モトルのいずれも劣り、実用に供することができないものであった。

【0067】〔比較例8〕実施例1に対し、NaClの塗工量を省略した以外は、実施例1と同様に第2表に示す特性を有する比較例8の電子写真転写用紙を得た。そして、実施例1と同様の方法で画質を評価し、その結果も第2表に示した。比較例8の転写用紙は、粒状性、微細なグロス/濃度むら、モトルのいずれも劣り、実用に供することができないものであった。

【0068】

〔表1〕

第1表

		実1	実2	実3	実4	実5	実6
基紙特性	坪量 (g/m ²)	70	70	70	70	80	80
	みかけ密度 (g/m ³)	0.80	0.80	0.80	0.80	0.83	0.83
	地合指標	25	25	25	25	20	30
塗工特性	トータル坪量 (g/m ²)	77.2	73	72	74	85	83.6
	F面塗工面研式平滑度 (秒)	100	100	80	100	30	20
	塗工層空隙部 円相当平均直径 (μm)	2	5.0	8	2	8	9
	塗工層非空隙部 円相当平均直径 (μm)	2	2	2	2	6	6
	塗工層円相当平均直径20μm を超える空隙部の割合 (%)	0	1	2	0	1	2
	F面/W面塗工量 (g/m ²)	3.6 /3.6	3 /0	2 /0	4 /0	5 /0	3.6 /0
	表面電気抵抗率 (Ω)	5 × 10 ⁹	5 × 10 ⁹	5 × 10 ⁹	4 × 10 ⁹	1 × 10 ¹¹	1 × 10 ¹¹
	製品水分 (%)	4	4	4	6	4	4
	画質	◎	○	○	◎	◎	○
画質	中間調部からベタ画像部の 微細なグロス/濃度むら	◎	○	○	◎	◎	○
	中間調部からベタ画像部の モトル	◎	◎	◎	○	○	◎

【0069】

〔表2〕

第1表 (つづき)

基礎特性		実7	実8	実9	実10	実11
	坪量 (g/m ²)	85	70	90	70	70
塗工紙特性	みかけ密度 (g/m ³)	0.95	0.80	0.80	0.80	0.80
	地合指標	28	25	20	25	25
塗工紙特性	トータル坪量 (g/m ²)	88.6	77.2	100	77.2	77.2
	F面塗工面研式平滑度 (秒)	150	300	40	100	100
	塗工層空隙部 円相当平均直径 (μm)	3	1.5	10	2	2
	塗工層非空隙部 円相当平均直径 (μm)	3	4	8	2	2
	塗工層円相当平均直径20 μm を越える空隙部の割合 (%)	0	0	2	0	0
	F面/W面塗工量 (g/m ²)	3.6 /0	3.6 /3.6	10 /0	3.6 /3.6	3.6 /3.6
	表面電気抵抗率 (Ω)	1 × 10 ¹⁰	1 × 10 ¹⁰	5 × 10 ⁴	1 × 10 ⁹	5 × 10 ¹¹
	製品水分 (%)	5.5	6	5	4	4
面質	中間調部の粒状性	◎	○	○	○	○
	中間調部からベタ画像部の 微細なグロス/濃度むら	◎	◎	○	○	○
	中間調部からベタ画像部の モトル	◎	○	○	○	○

【0070】

【表3】

第2表

		比1	比2	比3	比4
基 紙 特 性	坪量 (g/m ²)	70	70	70	70
	みかけ密度 (g/m ³)	0.80	0.80	0.80	0.78
	地合指標	25	25	19	15
塗 工 紙 特 性	トータル坪量 (g/m ²)	73	74	77.2	77.2
	F面塗工面王研式平滑度 (秒)	100	100	100	100
	塗工層空隙部 円相当平均直径 (μm)	11	1.5	2	2
	塗工層非空隙部 円相当平均直径 (μm)	2	2	2	2
	塗工層円相当平均直径 20 μm を越える空隙部の割合 (%)	6	0	0	0
	F面/W面塗工量 (g/m ²)	1.5 / 1.5	4 / 0	3.6 / 3.6	3.6 / 3.6
	表面電気抵抗率 (Ω)	5 × 10 ⁹	4 × 10 ⁹	5 × 10 ⁹	5 × 10 ⁹
	製品水分 (%)	4	6.5	4	4
	中間調部の粒状性	×	△	○	△
画 質	中間調部からベタ画像部の 微細なグロス/濃度むら	×	△	○	◎
	中間調部からベタ画像部の モトル	◎	×	△	×

【0071】

【表4】

第2表 (つづき)

		比5	比6	比7	比8
基紙特性	坪量 (g/m ²)	85	85	70	70
	みかけ密度 (g/m ³)	0.95	0.95	0.80	0.80
	地合指標	28	28	25	25
塗工紙特性	トータル坪量 (g/m ²)	89	100	77.2	77.2
	F面塗工面王研式平滑度 (秒)	400	30	100	100
	塗工層空隙部 円相当平均直径 (μm)	1	12	2	2
	塗工層非空隙部 円相当平均直径 (μm)	3	9	2	2
	塗工層円相当平均直径 2.0 μm を超える空隙存在確率 (%)	0	10	0	0
	F面/W面塗工量 (g/m ²)	4 / 0	15 / 0	3.6 / 3.6	3.6 / 3.6
	表面電気抵抗率 (Ω)	1 × 10 ¹⁰	1 × 10 ¹⁰	8 × 10 ⁸	6 × 10 ¹¹
面質	製品水分 (%)	5	5	4	4
	中間調部の粒状性	×	×	△	△
	中間調部からベタ画像部の 微細なグロス/濃度むら	◎	△	△	×
	中間調部からベタ画像部の モトル	◎	◎	×	△

【0072】

【発明の効果】本発明は、上記の構成を採用することにより、間接電子写真方式のフルカラー及びモノクローム記録における中間調部の粒状性に優れ、中間調部からベ

タ画像部の微細なグロスむらや濃度むらがなく、かつ、中間調部からベタ画像部のモトルのない電子写真用転写用紙を提供できるようになった。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

D 2 1 H 19/60

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

D 2 1 H 1/32

(72)発明者 井上 京子

神奈川県海老名市本郷2274番地 富士ゼロックス株式会社内

(72)発明者 渡辺 晴美

東京都中央区銀座四丁目7番5号 新王子製紙株式会社内

(72)発明者 加藤 勝

東京都中央区銀座四丁目7番5号 新王子製紙株式会社内